

RECOMENDACIONES PARA PISOS GRANÍTICOS

A Preparación y limpieza superficial

- 1) Realizar un barrido del piso manual con escoba, escobillón o similar (usualmente es suficiente cuando se trata de polvo superficial). También puede utilizarse lampazo, con líquido indicado para pisos graníticos (que no manche ni ejerza un ataque químico).

Recomendamos: utilizar guantes de goma y colocar los señaladores en espacios públicos o de alto tránsito, para evitar accidentes mientras se realiza el trabajo.

B Lavado liviano manual o profundo con máquina

Proceda a lavar con una solución de 200 cc de detergente neutro diluidos en 10 lt. de agua.

- 2) **Lavado manual:** fregar con mopa de algodón o trapo de piso, escurrir y enjuagar.
3) Con **máquina lavadora/lustradora** utilizando paño abrasivo rojo o blanco tipo 3M.
4) En caso de derrames accidentales de líquidos u otros productos, retire el excedente inmediatamente con un paño seco y luego lave.

En caso de suciedad adherida al piso, manchas de grasa o aceite, diluya el detergente neutro en agua caliente*, aplique sobre el piso, deje actuar 5 minutos y lave en forma manual con escobillón o cepillo, enjuagando luego con abundante agua y seque el piso.

Precaución: No utilice detergentes alcalinos (para cocina), porque contienen amoníaco. No utilice cloro o lavandina y nunca aplique ácido puro ni diluido.

C Encerado y lustrado

- 5) Luego de lavar, espere 30 minutos hasta que el piso esté seco.
- Encere con mopa de algodón o rayón. Utilice cera incolora formulada para proteger el piso de manchas y darle un brillo excepcional, apta para alto tránsito, sin riesgo de resbalamiento. Rinde entre 20 y 25m² por litro, dependiendo de las sucesivas capas aplicadas. Espere 45 min entre cada capa.
 - Cuando la superficie sea extensa, aplique en sectores de 2x2 m para tener mayor control de la zona a cubrir. Para aplicar en escalones y piezas pequeñas, utilice pasa-cera de goma espuma o pincel. Para aplicar en losetas con canaletas o granallado, aplicar con pincel o rodillo.
 - Lustrado de terminación:** para obtener óptimos resultados, una vez transcurridas 4 horas de la última mano de cera, lustre intensamente con máquina rotativa eléctrica y paño rojo tipo 3M (3). Elimine el polvo residual con lampazo o mopa humedecida con líquido de lampazo o atrapa polvo.

Recuerde: las sucesivas aplicaciones de cera dependen del tránsito y la exposición del piso a los agentes agresivos. Sugerimos a modo de referencia, en cada caso:

- Viviendas particulares (dependiendo el uso y tránsito) encerar cada 3 meses.
- Lugares de uso público de alto tránsito (dependiendo el uso) encerar cada 1 mes.

Con el paso del tiempo deberá encerar su piso con menor frecuencia y el brillo aumentará progresivamente. Esta es una de las virtudes, su aspecto mejora con el tiempo.

Si el piso se torna amarillento (por el paso del tiempo o exceso de cera), simplemente utilice removedor de cera de marca reconocida para eliminar las capas viejas y aplique nuevamente cera incolora para volver a protegerlo.

Agradecemos el seguimiento de este instructivo. No nos responsabilizamos por los daños y deterioros causados por el incumplimiento del mismo.

